






BPI

TECHNICAL SOLUTIONS Materialeguide 1



Polyether
Polyester
Setex®
InotanPUR®



Fra iværksætter til moderne virksomhed

Siden 1971 har BPI været pioner indenfor avancerede og teknologibaserede skumløsninger til private og offentlige virksomheder. Vores kultur og erfaringer rummer dybe håndværksmæssige traditioner og et unikt know-how, hvor vi behersker mere end 300 forskellige skumtyper og kategorier.

Med den nyeste teknik, de seneste fremstillingsmetoder og omfattende produktionskapacitet, løber der dagligt mere end 1.500 m³ skum igennem vores 45.000 m² store produktionsanlæg i Danmark og Polen.

Vores fokusområder er lyd- og vibrationsdæmpning af varme-, ventilations- og aircondition-anlæg, tætning og isolering af døre, vinduer og porte samt formstøbt og skåret skum til designermøbler.

Vi er mere end 400 specialister, der servicerer kunder i over 20 lande - men især på vores primære markeder - Danmark, Tyskland og Sverige.

Vi er store nok til at levere til de største – men samtidig små nok til at skærpe opmærksomheden på den individuelle løsning og de afgørende detaljer.

Filosofien er enkel: Hvis du kan tænke tanken – så kan vi få din idé til at tage form.

Mission

At inspirere og medvirke til udvikling, design og produktion af avancerede kundespecifikke totalløsninger i skumplast og gummimaterialer. Vi sætter en ære i at levere miljøvenlige emner i høj kvalitet til aftalt tid.

Vision

Vi vil være Europas mest innovative og foretrukne samarbejdspartner.

Bramming Plast-Industri A/S

Vardevej 9 • DK-6740 Bramming
Tel.: +45 79 57 10 00 • Fax: +45 75 17 26 11
bpi@bpi.dk • www.bpi.dk

BPI Polska Sp. zo.o.

Ul. Zeromskiego 20 • PL-74 240 Lipiany
Tel.: +48 915 641 264 • Fax: +48 915 64 1229
bpi-polska@bpi-polska.pl • www.bpi.dk



 **BPI**
foam for *your* purpose

Materialeprøve/betegnelse	Type	Vægtfylde (kg/m ³)	Brandklasse	Cellestruktur	Temperatur	Andre farver	Indtrykshårdhed
1 Polyether 025H	P O L Y E T H E R	25	-	○	+120 -40	Ja	140 N
2 Polyether 028H-FR		28	FM VSS 302	○	+120 -40	Nej	150 N
3 CMHR-35		35	BS 5852 Crip5	○	+120 -40	Ja	150 N
4 Polyether 060H		60	-	○	+120 -40	Ja	220 N
5 Antistatisk polyether 023H		23	-	○	+120 -40	Nej	105 N
6 Polyether VCF-100-CN (Conductive)		24	-	○	+120 -40	Nej	-
7 PureSound®		15	FM VSS 302*	○	+120 -40	Ja	150 N
8 Polyether filterskum PPI-10C		25	-	○	+120 -40	Ja	3,0 kPa
9 Polyether filterskum PPI-30C		25	-	○	+120 -40	Ja	3,2 kPa
10 Polyether filterskum PPI-45C		25	-	○	+120 -40	Ja	3,2 kPa

Materialeprøve/betegnelse	Type	Vægtfylde (kg/m ³)	Brandklasse	Cellestruktur	Temperatur	Andre farver	Indtrykshårdhed
11 Polyester 025H	P O L Y E S T E R	25	-	○	+120 -40	Nej	5,5 kPa
12 Polyester 025H (finporet)		25	-	○	+120 -40	Ja	5,5 kPa
13 Regilen 305V		30	UL 94	○	+120 -40	Nej	4,0 kPa
14 TempraFlex® 8060		80	-	○	+120 -40	Nej	-
15 Polyester Q-SEAL		34	FM VSS 302	●	+120 -40	Nej	7,3 kPa
16 Polyester filterskum PPI-10C		30	-	○	+120 -40	Nej	3,0 kPa
17 Polyester filterskum PPI-20C		30	-	○	+120 -40	Nej	3,7 kPa
18 Polyester filterskum PPI-30C-FR		30	FM VSS 302	○	+120 -40	Nej	3,1 kPa
19 Polyester filterskum PPI-60C-FR		30	FM VSS 302	○	+120 -40	Nej	4,2 kPa
20 Polyester filterskum PPI-80C		30	-	○	+120 -40	Nej	4,2 kPa

Materialeprøve/betegnelse	Type	Vægtfylde (kg/m ³)	Brandklasse	Cellestruktur	Temperatur	Andre farver	Indtrykshårdhed
21 Setex®-10075	G R A N U L A T S K U M	75	-	○	+120 -40	Nej	-
22 Setex®-40100		100	ASTM D 2853	○	+120 -40	Nej	-
23 Setex®-30135 m/ALU-folie		135	FM VSS 302	○	+120 -40	Nej	-
24 Setex®-30155 m/hvid nonwoven		155	FM VSS 302	○	+120 -40	Ja	-
25 Setex®-30195 m/PUR-folie		195	FM VSS 302	○	+120 -40	Nej	-
26 InotanPUR® 32MP	S T I F T P U S K U M	32	FM VSS 302	●	+120 -40	Nej	-
27 InotanPUR® 40MP		40	FM VSS 302	●	+120 -40	Nej	-
28 InotanPUR® 65MP		65	FM VSS 302	●	+120 -40	Nej	-
29 InotanPUR® 80MP		80	FM VSS 302	●	+120 -40	Nej	-
30 InotanPUR® 120M		120	FM VSS 302	●	+120 -40	Nej	-

*UL-94, HBF "ready"

Alle informationer skal betragtes som vejledende, og ikke som en garanti. Der kan forekomme ændringer/justeringer uden varsel. For yderligere information kontakt venligst salgsafdelingen.